

# TEHNIČNI LIST IZDELKA

## Dulux Professional ULTRA BLACK 7 MAT



Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.

December 2022

### Informacije o izdelku

GLAVNE PREDNOSTI:

- globoka črna
- zelo visoka pokrivnost

### Uporaba

Dulux Professional Ultra Black 7 je večnamenska lateks barva, namenjena tako notranjim kot zunanjim površinam cementnih, cementno-apnenih ometov in betona v stanovanjskih in javnih objektih, vključno z zdravstvenimi ustanovami, šolami, industrijskimi obratih, kinodvoranami in hoteli. Primerna je tudi za mavčne in karton-gips plošče, tapete iz steklenih in papirnih vlaken.

### Barva in pakiranje

Barva: globoka črna.

Pakiranja: 1 l, 5 l, 9 l.



## Tehnični podatki

- Odpornost na drgnjenje (PN-EN 13300:2002): Razred 2
- Stopnja sijaja (EN ISO 2813, 85°): mat (<7)
- Vsebnost trdnih snovi: ~53 % (masno), ~38 % (volumsko)
- Gostota: ~1,33 g/cm<sup>3</sup>
- Sestava: pigmenti (organski in anorganski), kopolimerna emulzija (styren-akril), voda
- HOS (LZO): največ 29 g/l (mejna vrednost: 30 g/l)

## Uporaba in nanos

- Poraba: do 20 m<sup>2</sup>/l (približno 50 ml/m<sup>2</sup>)
- Število nanosov: 2 sloja
- Razredčitev: nerazredčeno za čopič/valj; pri hidravličnem razpršilu največ 5 % vode
- Čas sušenja pri +20 °C, 50 % RV: 3 ure na dotik; naslednji sloj po 3 urah

## Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, stabilna, čista, brez prahu, maščob, plesni in nezaščitenih delov. Stare premaze, ki se luščijo, je treba odstraniti. Gladka podlaga naj bo zbrušena in očiščena prahu. Površine, občutljive na vpijanje, naj bodo utrjene s primerjem Dulux Grunt ali Universal Primer. Neminerálne površine je treba zmatirati in premazati z Dulux Multiprimer.

## Pogoji nanašanja

Temperatura okolice in podlage: med +5 °C in +28 °C.

Relativna vlaga: <80 %.

Ne nanašati pri dežju, megli, snegu, močnem vetru ali direktnem soncu.

## Čiščenje in odstranjevanje madežev

Polna odpornost proti mokremu čiščenju se doseže po 28 dneh. Madeže odstranite z mehko gobo in milnico v 15 minutah po nastanku.

## Skladiščenje in transport

Hraniti v originalni, tesno zaprti embalaži, pokonci, pri temperaturi med +5 °C in +30 °C, na suhem in zaščitenem mestu. Ne izpostavljati zmrzali. Izdelek ni klasificiran kot nevaren po ADR.

## Rok uporabnosti

4 leta od datuma proizvodnje (označeno na embalaži).



## Certifikati in okolje

Izdelek ustreza standardom ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001. Na voljo je varnostni list. Orodje po uporabi očistite v posodi z vodo, ne pod tekočo vodo.

