



SPEKTER d.o.o. Tel.: 03/ 713 25 00
Ložnica pri Žalcu 52/a Fax: 03/ 713 25 25
3310 Žalec, Slovenija E-mail: info@spekter-zalec.si

TRK: 06000-0064710163
Davčna št.: SI19423136
Matična št.: 5343682



Tehnične informacije

Naziv izdelka : MoTip ognjeodporni sprej
Barva : Srebrna
Št. Artikla : 04032

Proizvajalec : MOTIP DUPLI B.V.
Wolfraamweg 2
NL-8471 XC WOLVEGA
Telefonska številka +31 561 – 69 44 00
Telefax številka +31 561 – 69 44 31

Opis proizvoda

Visoko kakovostno sredstvo za obdelavo obdelanih in neobdelanih površin, ki so izpostavljene zelo visokim temperaturam.

Karakteristike proizvoda

Temperaturna obstojnost
Odlična oprijemljivost
Odpornost na bencin, kemikalije in vremenske vplive

Fizične in kemijske karakteristike

Vsebina : 400 ml
Osnova : Silikonska smola
Barva : srebrna (alu)
VOC-vsebnost : Pribl. 84% w/w
Vsebnost trdnih delcev: Pribl. 16% w/w
Sijaj : Satenasto mat
Pokrивnost : 1,25 do 1,75 m²
Prašno suho : Od 5 do 10 minut
Suho na dotik: Od 10 do 15 minut
Strditev: Po 30 do 60 minutah (160°C)
Temperaturna obstojnost: Do 800°C

Uporaba

Pred uporabo pozorno preberite navodila na embalaži in ravnajte v skladu z njimi.

Predobdelava

Površina mora biti čista, suha in razmaščena. Odstranite ostanke rje in prejšnjih nanosov barve in pobrusite površino. Ne nanašajte nobenega temelja.

Obdelava

Površina mora biti čista, suha in razmaščena. Sredstvo mora imeti sobno temperaturo. Optimalna delovna temperatura od 15 do 25°C. Pred uporabo dobro pretresite pločevinko za vsaj 2 minuti in nanesite sredstvo na testno površino. Oddaljenost pločevinke od površine pri nanašanju mora biti pribl. 25 do 30cm.

Nanesite temperaturno obstojno barvo v večih tankih slojih. Pred nanosom naslednjega sloja, ponovno pretresite pločevinko. Pustite sušiti na sobni temperaturi za 1 uro. Nato segrevajte barvo na temperaturi 160°C od 30 do 60 min da bi dosegli trdnost in obstojnost barve. Pri procesu segrevanja/strjevanja barve se bo pojavil dim.

Po uporabi očistite ventil (obrnite pločevinko navzdol in pritisnite na šobo za pribl. 5 sekund). Čas sušenja je odvisen od temperature okolja, vlažnosti zraka in debeline nanosa barve.

