



Hammerite Direct to Rust Metal Paint – Tehnični list

Hammerite Direct to Rust je alkidna zaščitna barva za kovine, zasnovana tako, da se nanaša neposredno na rjo, brez potrebe po uporabi temeljnega premaza. Zagotavlja dolgotrajno zaščito in dekorativen videz v enem koraku.

Glavne lastnosti

- Nanaša se direktno na rjavo kovino – brez temeljnega premaza.
- 3-v-1 sistem: temeljni premaz + zaščitni sloj + dekorativni zaključek.
- Odporna na vremenske vplive in UV žarke.
- Na voljo v: Smooth, Hammered, Satin.
- Primerna za jeklo, železo in predhodno barvane kovinske površine.

Priprava površine

Odstranite ohlapno rjo, barvo in umazanijo s krtačo ali brusnim papirjem. Površina mora biti suha in čista (brez olja, maščob ali prahu). Pri neželeznih kovinah (npr. aluminij, galvanizirano jeklo) uporabite najprej Hammerite Special Metals Primer.

Nanos

- Mešajte barvo pred uporabo.
- Nanesite s čopičem, valjčkom ali brizganjem.
- Priporočeni sta 2 do 3 plasti.
- Čas sušenja na dotik: približno 1–2 uri (pri 20 °C).
- Ponovni nanos: po 4 urah (pri 20 °C).
- Popolno sušenje: 24 ur.

Poraba

Približno 5 m²/liter pri dveh nanosih (odvisno od hrapavosti površine).

Debelina sloja

Priporočeni suhi sloj: 100 µm.

Priporočeni mokri sloj: 200 µm.





Omejitve

- Ne nanašajte pri temperaturi pod 5 °C ali relativni vlagi nad 85%.
- Ni primerna za podvodne ali podtalne površine.

VOC vsebnost

Največ približno 499 g/l (v skladu z EU direktivami o emisijah topil).

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi očistite z Hammerite Brush Cleaner & Thinners ali belim špiritom.

Embalaža

Na voljo v pločevinkah po 250 ml, 750 ml, 2,5 L, odvisno od trga.