

TEHNIČNI LIST

PRESTO kit (bodyfiller universal) 318429



Opis izdelka in možnosti uporabe

Presto kit (bodyfiller universal) je 2K kit, ki je mešanica zmerno-elastnične, visoko reaktivne, amino-predpospešene poliester smole, različnih mineralov in okolju prijaznih polnil.

Se lahko uporablja na površinah iz lesa, betona. Za polnitev lukenj in neravnin, za ponovno obdelavo površin med popravili na karoseriji vozil in delih avtomobila ter na ostalih kovinskih površinah. Za obnovitev ali sanacijo lesenih in betonskih površin (npr. stopnice, vgradnja sidrnih vijakov in matic).

Univerzalno uporaben v celotnem hobi in DIY sektorju.

Lokalne luknje, ki so nastale zaradi korozije in so premera manj kot 12mm se lahko zapolnijo predhodno s Presto kit z vlakni (Fibre Glass Filler). Lokalne luknje, ki so nastale zaradi korozije in so v premeru večje kot 12mm, se morajo obdelati s Presto special Repair Box.

Za pripravo in konec kitanja, priporočamo uporabo Presto brusnih papirjev. Ponujamo širok asortiman finih in grobih brusnih papirjev, tako za suho kot za mokro brušenje.

[Tukaj](#) lahko najdete video posnetek uporabe Presto izdelkov.



Kakovosti in lastnostni barve

- Enostavna uporaba
- Hitro rokovanje, ki prihrani čas
- Izredno dobra oprijemljivost na različne površine
- Zelo lahko se brusi, tudi po daljšem časovnem obdobju
- Primerno za stoved emajl premaz
- Brez azbesta in silikonov
- Odpornost na šibke kisline in baze, pogonske pline, vodo in sol za posipanje



SPEKTER d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 52/a
3310 Žalec, Slovenija

Tel.: 03/ 713 25 26
Fax: 03/ 713 25 25
E-mail: eldar.osmancevic@spekter-zalec.si

TRK: 06000-0064710163
Davčna št.: SI19423136
Matična št.: 5343682

Fizične in kemijske lastnosti

Osnova: poliesterska smola z mineralnimi polnili

Barva: oker

Vonj: stirol

Konsistenca: mehko, tiksotropično, pastozno

Možnost obdelave/Delovni čas pri 20°C: pribl. 4-5 min

Delovna temperatura: min. 12°C

Čas sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka): se lahko prebrusi po pribl. 20-30 min

Flash točka (odžračevanje): pribl. 33°C (smola); ni ustrezno/primerno za trdilec

Priporočena debelina sloja (premaza): 35-40 µm suho, je enako kot pribl. 85 µm mokro

Gostota pri 20°C: kit 1,85 g/cm³ ; trdilec 1,15 g/cm³

Dodajanje trdilca: 2-4 % (optimalna mešanica 2,5%)

Temperaturna obstojnost popolnoma suhega materiala: 120°C

Možnost skladiščenja: 24 mesecev v neodprti pločevinki, ki je skladiščena v ustreznem prostoru, ki ni izpostavljen direktni sončni svetlobi, zmrzali ali vlagi in ima konstantno temperaturo med 10° in 25°C /relativna vlažnost zraka maksimalno 60%.

Pakiranje: majhna pločevinka (250g); trdilec (mala plastična tubica)

Okolje in označevanje

Okolju prijazno: Izdelki MOTIP DUPLI so 100% brez vsebnosti težkih kovin. Pokrovi in pakiranja so narejeni iz materialov, ki se lahko reciklirajo.

Odlaganje: Odvrzite samo popolnoma prazno pločevinko v smetnjak. Pločevinke, ki se vsebujejo barvo odvrzite na za to posebej označena "mesta za odlaganje".

Označevanje/Deklariranje: Vsi izdelki izdelani v MOTIP DUPLI ustrezajo aktualnim predpisom za označevanje/etiketiranje v skladu s Pripravnimi Smernicami 1999/45/EG. Vsi aerosoli ustrezajo predpisom TRGS 200 in TRG 300 in pa Aerosol Smernici 75/324/EWG v trenutno veljavni verziji.

Navodila za uporabo

Pred uporabo pozorno preberite navodila in opozorila na embalaži!

Aplikacija:

- * Površina, ki jo želite obdelovati mora biti brez rje, čista, brez masti in pobrušena.
 - * Zajemite želeno količino kita iz pločevinke in jo dobro zmešajte z ustrezno količino priloženega trdilca.
 - * Nanesite mešanico v želeni debelini nanosa na mesto popravila.
 - * Orodje in pribor očistite takoj po uporabi, če je potrebno uporabite nitro razredčilo.
 - * Ne vračajte mešanice nazaj v pločevinko.
 - * Po pribl. 20-30 min. se lahko obdelano/popravljeno mesto prevrta, pobrusi, žaga, postrga in prebarva.
-



SPEKTER d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 52/a
3310 Žalec, Slovenija

Tel.: 03/ 713 25 26
Fax: 03/ 713 25 25
E-mail: eldar.osmancevic@spekter-zalec.si

TRK: 06000-0064710163
Davčna št.: SI19423136
Matična št.: 5343682

Primeri uporabe



Izjava o omejevanju odgovornosti (DISCLAIMER)

Ta navodila za uporabo-aplikacije so napisana glede na nase izkušnje. Informacije, ki smo jih opisali v teh navodilih, so ne zavezujoča in Vas ne odvezuje izvajanja lastnih testov, s katerimi se boste prepričali ali je ta barva ustrezna za Vase potrebe. Mi ne moremo vplivati na uporabo in procesiranje barve in je zato izključno v domeni in odgovornosti uporabnika. MOTIP DUPLI je zato odvezan odgovornosti, razen če je reklamacija neposredno povezana z napako, ki je nastala pri proizvodnji v MOTIP DUPLI.